

**BOLETIM TÉCNICO****NOME DO PRODUTO: MASSA MULTIUSO TAPAKOR****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 1 / 4****1. DESCRIÇÃO**

Inkor Tapakor é uma massa ultraleve para correção, preenchimento/nivelamento de imperfeições, fissuras e espaços deixados por pregos e parafusos em alvenaria, madeira e gesso. Aceita qualquer tipo de acabamento base água e base solvente. Com uma única aplicação é capaz de corrigir a imperfeição sem a formação de rachaduras ou retrações. O produto é flexível, não racha ou retrai, possui alto poder de enchimento, é de fácil aplicação, secagem rápida e é antimoho. Este composto é feito de acordo com a Norma Brasileira – NBR 11702:2010.

**1.1 Composição do produto**

Emulsão acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

**2. INDICAÇÃO**

Rachaduras, perfurações rasas e fissuras estabilizadas em substratos de madeira, concreto e gesso.

**3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO**

Para a realização da aplicação deve-se inicialmente preparar a superfície que será aplicada e observar as condições climáticas que o ambiente está sujeito.

**3.1 Preparação da superfície**

A superfície a ser reparada deve estar isenta de partes soltas, umidade e gordura. Fissuras onde não é possível preencher com massa abrir em forma de “V” para posteriormente aplicar o Tapakor.

**3.2 Antes da aplicação**

Verificar a temperatura do ambiente sendo recomendado que não ocorra aplicação caso o ambiente apresente temperaturas abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%.

**BOLETIM TÉCNICO****NOME DO PRODUTO: MASSA MULTIUSO TAPAKOR****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 2 / 4****4. MISTURA**

Produto pronto para utilização, mas se necessário adicionar 5% de água potável.

**5. APLICAÇÃO****5.1 Instrumento de aplicação**

Recomenda-se a utilização de uma espátula ou desempenadeira, pressionando e nivelando a superfície.

**5.2 Secagem do produto**

A secagem inicial do produto ocorre primeiramente ao toque correspondendo a 1 hora após a aplicação, já a secagem final da mistura ocorre após 6 horas da aplicação da última demão.

Pode ocorrer variações no tempo de secagem dependendo da espessura de cada camada aplicada.

**6. LIMPEZA**

Enquanto o produto esteja molhado lavar com água e detergente neutro esfregando com um pano/esponja. Caso o produto já esteja seco recomenda-se raspar com o auxílio de uma espátula.

**6.1 Manutenção/ Limpeza da aplicação**

Lavar com água e detergente neutro esfregando suavemente com pano/esponja macia.

**BOLETIM TÉCNICO****NOME DO PRODUTO: MASSA MULTIUSO TAPAKOR****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 3 / 4****7. DADOS TÉCNICOS E PROPRIEDADES DO PRODUTO**

<i>Propriedade</i>	<i>Tapakor</i>
Coloração	<i>Branca</i>
Densidade	<i>0,36 – 0,42 g/cm<sup>3</sup></i>
pH	<i>8,5 – 9,5</i>

**8. CONSUMO**

Variável de acordo com a rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade da depressão a ser preenchida.

**9. FORNECIMENTO**

Baldes de 360 g ou 90 g.

**10. ARMAZENAGEM**

Manter o produto em embalagem original, fechada, em local fresco e arejado.

**11. PRECAUÇÕES**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**BOLETIM TÉCNICO****NOME DO PRODUTO: MASSA MULTIUSO TAPAKOR****DATA: 29/12/2020****REVISÃO: 00****PÁGINA: 4 / 4****12. INFORMAÇÕES INPORTANTES**

Em casos excepcionais, onde seja necessária uma análise técnica do produto, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), tendo em mãos a nota fiscal de compra do(s) produto(s).

Para maiores informações de nossos produtos, dicas de aplicação, preparação de produtos e superfícies, sistemas de pintura, instrumentos de pintura, defeitos de pintura etc., visite nosso site [www.inkor.com.br](http://www.inkor.com.br)

**13. VALIDADE**

Respeitadas as condições de estocagem, o produto tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

**14. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engenheiro químico Eduardo Pereira de Souza  
CRQ N°: 13301724 – 13° Região